



TESSAROL akrilna osnovna boja za drvo

NAMENA

Osnovna boja za zaščito raznih drvenih površin, kao što su vrata, prozori, ograde, drvene konstrukcije, razne vrste lamperije, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- sadrži aditiv za blokadu vodorastvornih supstanci (sprečava nastajanje žutih mrlja kod premazivanja drveta hrasta, kestena, čvorova u drvetu četinara...
- razređuje se vodom
- ekološki podobna
- bez neprijatnog mirisa
- dobro prijanjanje
- brzo sušenje

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	akrilna disperzija, pigment, punila
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	HELIOMIX
SJAJ	mat
GUSTINA	1,3 g / ml
RAZREĐIVANJE	voda
HOS kategorija i granična vrednost	A(d), 150 g/l (2008) / 130 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 90 g/l
PAKOVANJE	0,75 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU				
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
kist (umjetna vlakna)	po potrebi			
štrcanje				
zračno štrcanje	5 - 10 %	ca. 50 s	1,2 - 1,5 mm	2 - 3 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +8°C, relativna vlažnost vazduha niža od 80%			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 1 sat, suvo na dodir 2 sata, međuslojni interval 4 - 6 sati U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 8 - 10 m ² / 1 l Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste drveta i načina nanošenja			
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe, a već osušenu boju NITRO razređivačem			

PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost kod drveta četinara ne sme biti veća od 15 %, a kod listopadnog drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a **NITRO razređivačem** odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistimo i prebrusimo, a oštećene premaze odstranimo u celosti.

PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	/	1x TESSAROL akril osnovna boja za drvo	2x TESSAROL akril emajl
	spolja		2x TESSAROL akril osnovna boja za drvo	
STARI PREMAZI	unutra / spolja	1x impregnacija ili 1-2x TESSAROL akril temeljna boja za drvo		1-2x TESSAROL akril emajl

NAPOMENA

- Na radnoj temperaturi nižoj od 8°C neće doći do formiranja filma premaza.