



## BORI tankoslojna lazura s biocidom

### NAMENA

Za impregnaciju drveta u spoljnom prostoru: prozori, vrata, krovne konstrukcije, lamperija, pergole, ograde, baštenski nameštaj...  
Za vlažne stambene prostorije (kuhinje, kupatila, podrumi).

### SVOJSTVA

- zaštita drveta od plavljenja, plesni i drvene gljive
- dobro prodiranje
- bezbojan
- jednostavno nanošenje

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno vezivo, rastvarač, biocidno sredstvo
NIJANSE	bezbojna
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	/
GUSTINA	0,85 g / ml
RAZREĐIVANJE	pripremljen za upotrebu
HOS kategorija i granična vrednost	A(h), 750 g/l (2008) / 750 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 680 g/l
PAKOVANJE	0,75 l
ROK TRAJANJA	originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži

UPUTSTVO ZA UPOTREBU				
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost	mlaznica	pritisak
četka, valjak	/	/		
potapanje	/	/		
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 2 sata, suvo na dodir 5 sati, međuslojni interval 6 - 10 sati U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednom nanošenju 10 - 12 m <sup>2</sup> / 1 l Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste drva kao i od načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	<b>TESSAROL razrjeđivač</b>			

### PRIPREMA PODLOGE

#### Novo drvo

Vlažnost kod drveta četinarara ne sme premašiti 15%, a kod listopadnih vrsta drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a **NITRO razređivačem** odstranimo vosak, smolu i masnoću.

#### Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistimo i prebrusimo, a oštećene potpuno odstranimo.



## PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA		PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA		ZAVRŠNI PREMAZ
NOVO DRVO	lazurni premaz - spolja	brušenje, odstranjivanje nečistoče	1x <b>BORI tankoslojna lazura s biocidom</b>	/	2x <b>BORI lak lazura UV PROTECTION</b> ili 2x <b>BORI lazura UV PROTECTION</b>
	pokrivni premaz - spolja		1x <b>BORI tankoslojna lazura s biocidom</b>	2x <b>TESSAROL</b> temeljna boja za drvo ili 2x <b>TESSAROL akril temeljna boja za drvo</b>	2x <b>TESSAROL emajl</b> ili 2x <b>TESSAROL profesional emajl</b> ili 2x <b>TESSAROL akril emajl</b>
	lazurni premaz - spolja izloženo vlazi		1x <b>BORI tankoslojna lazura s biocidom</b>	/	2x <b>BORI laklazura UV PROTECTION</b> ili 2x <b>BORI lazura UV PROTECTION</b> ili 2x <b>BORI tankoslojna lazura</b>
	pokrivni premaz - unutra izloženo vlazi		1x <b>BORI tankoslojna lazura s biocidom</b>	1x <b>TESSAROL</b> temeljna boja za drvo ili 1x <b>TESSAROL akril temeljna boja za drvo</b>	2x <b>TESSAROL emajl</b> ili 2x <b>TESSAROL profesional emajl</b> ili 2x <b>TESSAROL akril emajl</b>
STARI PREMAZI	lazurni premaz - spolja	čišćenje i brušenje, odnosno odstranjivanje oštećenih premaza	kod jako oštećenih premaza 1x <b>BORI tankoslojna lazura s biocidom</b>	/	1 - 2x <b>BORI laklazura UV PROTECTION</b> ili 1 - 2x <b>BORI lazura UV PROTECTION</b>
	pokrivni premaz - spolja		kod jako oštećenih premaza 1x <b>BORI tankoslojna lazura s biocidom</b>	1-2x <b>TESSAROL temeljna boja za drvo</b> ili 1-2x <b>TESSAROL akril temeljna boja za drvo</b>	1 - 2x <b>TESSAROL emajl</b> ili 1 - 2x <b>TESSAROL profesional emajl</b> ili 1 - 2x <b>TESSAROL akril emajl</b>

## NAPOMENA

- Kod farbanja lamperije preporučujemo zaštitu drveta s obe strane jer time postizemo bolju dimenzijsku stabilnost.