



## BORI impregnacija

### NAMENA

Za impregnaciju drveta u spoljnim prostorima (krovne konstrukcije, ograde, strehe) i unutrašnjim vlažnim prostorijama (kupatila, kuhinje, podrumi).

### SVOJSTVA

- zaštita drveta od modrenja, plesni, drvene gljive i insekata
- dobro prodiranje
- na vodenoj osnovi
- svetlo žuta nijansa
- jednostavno nanošenje

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	akrilno vezivo, dodaci, fungicid i insekticid
NIJANSE	svetlo žuta
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	/
GUSTINA	1,0 g / ml
RAZREĐIVANJE	Voda
HOS kategorija i granična vrednost	A(h), 50 g/l (2008) / 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 20 g/l
PAKOVANJE	0,75 l, 5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. ČUVATI OD SMRZAVANJA!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU				
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost	mlaznica	pritisak
Četkica				
Umakanje				
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i objekta minimalno +8 °C			
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost vazduha 65%)	suvo na prašinu cca. 30 min, suvo na dodir 1 sat, međuslojni interval 2 - 6 sati U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednom nanošenju 5 - 8 m <sup>2</sup> s 1 l Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste drveta kao i načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	Vodom odmah nakon upotrebe, a već osušenu boju <b>NITRO razređivačem</b>			

### PRIPREMA PODLOGE

#### Novo drvo

Vlaga drveta ne sme premašiti 20%. Suvu podlogu izbrusimo i očistimo, a **NITRO razređivačem** odstranimo ostatke voska, smole i masnoće.

#### Obnova starih premaza

Neoštećene premaze očistimo i izbrusimo, a oštećene potpuno odstranimo.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA		PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA		ZAVRŠNI PREMAZ
NOVO DRVO	spolja – lazurni premaz	brušenje, odstranjivanje nečistoće	1x <b>BORI impregnacija</b>	/	2x <b>BORI lazura</b>
	spolja – pokrivni premaz		1x <b>BORI impregnacija</b>	2x <b>TESSAROL akril temeljna boja za drvo</b>	2x <b>TESSAROL akril emajl</b>
STARI PREMAZI	spolja – lazurni premaz	čišćenje i brušenje, odnosno odstranjivanje oštećenih premaza	kod jako oštećenih premaza 1x <b>BORI impregnacija</b>	/	1 - 2x <b>BORI lazura</b>
	spolja – pokrivni premaz		kod jako oštećenih premaza 1x <b>BORI impregnacija</b>	1 - 2x <b>TESSAROL akril temeljna boja za drvo</b>	1 - 2x <b>TESSAROL akril emajl</b>



#### NAPOMENE

- Na radnoj temperaturi nižoj od +8 °C ne stvara se premazni film.
- Boju pre upotrebe treba dobro promešati.
- Kod bojenja lamperije preporučujemo impregnaciju drveta s obe strane jer time postižemo bolju dimenzijsku stabilnost.
- Svetlo žuta nijansa omogućava dalju obradu premazima svetlih ili tamnih nijansi.