



IDEAL 2K poliuretanski vodeni lak za parket (sjajni/polumat)

NAMENA

Za lakiranje parketa u prostorijama čiji je pod izložen normalnom ili velikom opterećenju: dnevne sobe, drvena stepeništa, kancelarijske prostorije, sportske dvorane i sl.

SVOJSTVA

- svilenkast sjaj
- ekološki podoban
- bez neprijatnog mirisa
- dobra mehanička svojstva
- visoka hemijska otpornost
- jednostavan rad

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	poliuretansko vezivo
ODNOS MEŠANJA	lak (komponenta A): kontakt (komponenta B)= 10 : 1
UPOTREBLJIVOST SMEŠE	4 – 8 sati
SJAJ	sjajan
GUSTINA	1,03 g / ml
SUVA MATERIJA	30 – 35%
MEĐUSLOJNI INTERVAL	4 – 6 sati, zavisno od uslova
RAZREĐIVANJE	/
PAKOVANJE	5 l lak, 0.5 l kontakt
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. ČUVATI OD SMRZAVANJA!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU		
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4mm)
četka, valjak	/	14s
USLOVI RADA	temperatura laka, vazduha i površine +18°C do +22°C i relativna vlažnost vazduha 50 - 70%	
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 0,5 sata, suvo za nanošenje sledećeg sloja 4 - 6 sati, potpuno suvo za upotrebu 24 sati U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.	
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 8 – 10 m ² / 1 l Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste drveta kao i načina nanošenja.	
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe, a već osušen lak acetonom	

PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost parketa mora biti između 8% i 10%. Parket mora biti mašinski prebrusjen i temeljno očišćen od prašine i ostalih nečistoća. Površina se međuslojno brusi brusnim papirom ili brusnom mrežicom br. 120 ili 150.

Obnova starog parketa

Stari lak odstranimo u celosti. Površina se međuslojno brusi brusnim papirom ili brusnom mrežicom br. 120 ili 150.

PRIPREMA LAKA

Lak i kontakt zamešamo u čistoj i suvoj, staklenoj ili plastičnoj, posudi u zapreminskom odnosu 10:1.

Smesu treba dobro mešati najmanje 15 sekundi. Nakon 15 minuta počnemo s nanošenjem na podlogu.

PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA	PRIPREMA	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
parket, brodski pod, neobrađeno drvo	suvi parket mašinski prebrusiti i potpuno očištititi od nečistoće	1x IDEAL osnovni vodeni lak za parket	3x IDEAL 2K poliuretanski vodeni lak za parket
		/	3 - 4x IDEAL 2K poliuretanski vodeni lak za parket
stari parket	stari lak u celosti odstraniti	1x IDEAL osnovni vodeni lak za parket	3x IDEAL 2K poliuretanski vodeni lak za parket
		/	3 - 4x IDEAL 2K poliuretanski vodeni lak za parket



NAPOMENA

- Prirodno drvo, nezavisno od laka, pod uticajem svetlosti promeni boju.
- Kad se radi o obradi parketa od egzotičnih i nepoznatih vrsta drveta, radi uticaja laka na nijansu parketa, treba na manjoj površini napraviti probu.
- Za brušenje **IDEAL 2K poliuretanskog vodenog laka** ne preporučujemo upotrebu mašine za brušenje s trodimenzionalnim brušenjem.
- Prijanjanje laka treba proveriti kod površina koje su bile lakirane nekim drugim lakom. Manju površinu prebrusimo i lakiramo. Nakon 2 – 3 dana novčićem napravimo probu prijanjanja. Ako lak ostane na površini prijanjanje je zadovoljavajuće.
- Lak čistimo vlažnom krpom i blagim sredstvima za čišćenje parketa 8 dana posle nanošenja, nakon tog vremena namestimo i nameštaj, a nakon 10 dana postavimo tepihe.
- Životnu vek laka ćemo produžiti ako ga povremeno premažemo vodenom emulzijom voska ili sličnog sredstva za negu parketa.