



TESSAROL lak za čamce



NAMENA

Za lakiranje drveta u unutrašnjim i spoljnim prostorima: vrata, lamperija, pluta, baštenski nameštaj, čamci...

SVOJSTVA

- otporan na visoku vlagu i velike temperaturne razlike
- dobro razlivanje
- stabilan sjaj
- jednostavan rad
- postojanost na čišćenja za čišćenje u domaćinstvu

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno vezivo, rastvarač
NIJANSE	bezbojna
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	sjajan
GUSTINA	0,9 g / ml
HOS kategorija i granična vrednost	A(e), 400 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 400 g/l
RAZREĐIVANJE	TESSAROL razređivač
PAKOVANJE	0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU				
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
četka, valjak	po potrebi			
špricanje				
vazdušno špricanje	15 - 20%	ca. 30 s	1,2 - 1,5 mm	3 - 4 bara
airless-bezvazdušno špricanje		isporučena	0,23 - 0,28 mm	120 - 160 bara
USLOVI RADA	temperatura laka, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 3 sata, suvo na dodir 4 - 5 sati, međuslojni interval nakon 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 8 - 10 m ² / 1 l Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste drveta i načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost kod drveta četinarara ne sme biti veća od 15 %, a kod listopadnog drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a **NITRO razređivačem** odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih površina

Neoštećene površine očistimo i prebrusimo, a oštećene površine starog laka odstranimo u celosti.

PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA	PRIPREMA PODLOGE	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
NOVO DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoće	2x TESSAROL lak za čamce
	napolju		BORI tankoslojna lazura - u željenoj nijansi 2 - 3x TESSAROL lak za čamce
STARE POVRŠINE	unutra	čišćenje i brušenje, odstranjivanje oštećenih	1 - 2x TESSAROL lak za čamce
	napolju	površina	kod jako oštećenih površina BORI tankoslojna lazura - u željenoj nijansi 2x TESSAROL lak za čamce



NAPOMENA

- Bezbojni premazi ne nude dovoljno zaštitu od UV zračenja. Zato ih ne preporučujemo kao samostalan premaz za lakiranje napolju.
- Za postizanje dekorativnog učinka možemo koristiti **BORI tankoslojnu lazuru** u željenoj nijansi.
- Kod lakiranja lamperije preporučujemo prethodnu impregnaciju drva sa obe strane **BORI tankoslojnom lazur**om ili **BORI tankoslojnom lazur**om s **biocidom** jer time postizemo bolju dimenzijsku stabilnost.
- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača. Zbog toga premaze na osnovu alkidnih veziva u rastvaraču ne preporučujemo za lakiranje unutrašnjih delova nameštaja.