



TESSAROL akril osnovna boja za gvožđe

NAMENA

Osnovni antikorozivni premaz za zaštitu metalnih i čeličnih površina, kao što su ograde, vrata, prozori i građevinska baravarija, u unutarnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- razređuje se vodom
- ekološki podobna
- bez neprijatnog mirisa
- dobro prijanjanje
- brzo sušenje

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	akrilna disperzija, pigment, antikorozivni pigment
NIJANSE	oksid crvena
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	polumat
GUSTINA	1,2 g / ml
RAZREĐIVANJE	voda
HOS kategorija i granična vrednost	A(i), 140 g/l (2008) / 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 110 g/l
PAKOVANJE	0,75 l
ROK UPOTREBE	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je u upotrebi do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU				
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	dizna	pritisak
četka (veštačka vlakna)	po potrebi			
špricanje				
vazdušno špricanje	5 – 10 %	ca. 50 s	1,2 – 1,5 mm	2 – 3 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +8°C, relativna vlažnost vazduha niža od 80 %			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 1 sat, suvo na dodir 2 – 3 sata, međuslojni interval 6 – 8 sati U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
POTROŠNJA	teoretska: u jednom nanošenju 8 – 10 m ² / 1 l Praktična potrošnja zavisi od načina nanošenja			
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe, a već osušenu boju NITRO razređivačem			

PRIPREMA PODLOGE

Metalne i čelične podloge

Rđu odstranimo mehanički, a masnoće i ostale nečistoće **NITRO razređivačem**.

Obnova starih površina

Neoštećene površine očistimo i prebrusimo, a oštećene površine odstranimo u celosti.

NAČIN PRIMENE

PODLOGA		PRIPREMA PODLOGE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
METAL, ČELIK	unutra	odstranjivanje rđe i nečistoće	1x TESSAROL akril osnovna boja za gvožđe	2x TESSAROL akril emajl
	spolja		2x TESSAROL akril osnovna boja za gvožđe	
STARI PREMAZI	unutra/ spolja	čišćenje i brušenje i odstranjivanje oštećenih površina i rđe	1 - 2x TESSAROL akril osnovna boja za gvožđe	1 - 2x TESSAROL akril emajl

NAPOMENA

- Na radnoj temperaturi nižoj od 8°C premazni film se ne stvara.