



## TESSAROL osnovna boja za drvo

### NAMENA

Pokrivna osnovna boja za zaščito raznih površin od drveta, kao što su vrata, prozori, ograde, drvene konstrukcije, razne vrste lamperije od lesonita i iverice, obnavljanje starog nameštaja, u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

### SVOJSTVA

- osnovni mat premaz koji omogućava disanje drveta
- dobra pokrivost
- dobro razlivanje
- brzo sušenje
- jednostavna primena

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno vezivo, rastvarač, pigment, punila
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	<b>HELIOMIX</b>
SJAJ	mat
GUSTOĆA	1.35 g / ml
RAZRJEĐIVANJE	Pripremljen za upotrebu
EU VOC kategorija i granice	IIA(g), 350 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 350 g/l
PAKOVANJE	0.75 l, 2.5 l, 10 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU				
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
četka, valjak	po potrebi			
prskanje				
Vazdušno prskanje	15 - 20%	ca. 30s	1.2 - 1.5mm	3 - 4 bara
airless-bezvazdušno prskanje	/	isporučena	0.23 - 0.28 mm	120 - 160 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 2 sata, suvo na dodir 2 - 3 sata, međuslojni interval 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 10 - 12 m <sup>2</sup> / 1 l Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste podloge te načina nanošenja.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	<b>TESSAROL razređivač</b>			

### PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost kod drveta četinarara ne sme premašiti 15%, a kod listopadnih vrsta drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a **NITRO razređivačem** odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Obnova starih površina

Neoštećene površine očistimo i prebrusimo, a oštećene površine potpuno odstranimo.

### PREMAZNI SASTAVI

PODLOGA	PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	/	1x <b>TESSAROL osnovna boja za drvo</b>	2x <b>TESSAROL emajl</b> ili 2x <b>TESSAROL emajl professional</b> ili 2x <b>TESSAROL akril emajl</b>
	spolja	1x <b>BORI tankoslojna lazura s biocidom</b>	2x <b>TESSAROL osnovna boja za drvo</b>	
STARE POVRŠINE	unutra / spolja	čišćenje i brušenje te odstranjivanje oštećenih delova	1x impregnacija ili 1 - 2x <b>TESSAROL osnovna boja za drvo</b>	1 - 2x <b>TESSAROL emajl</b> ili 1 - 2x <b>TESSAROL emajl professional</b> ili 1 - 2x <b>TESSAROL akril emajl</b>

### NAPOMENA

- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača. Zbog toga premaze na osnovi alkidnih veziva ne preporučujemo za bojenje unutrašnjih delova nameštaja.

Ovaj prospekt dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja

I - 2011



**HELIOS** Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.  
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 E info@helios.si  
www.helios.si