



TESSAROL professional emajl

NAMENA

Za zaščito od najnepovoljnijih atmosferilija i dekoraciju drvenih i metalnih površina, kao što su prozori, vrata, građevinska bravarija, drvene oplata, ograde, konstrukcije i jednostavan nameštaj, u unutašnjim i spoljnim prostorima.

SVOJSTVA

- sjajan završni premaz
- odlična pokrivost
- brzo sušenje
- odlično razlivanje
- stabilan sjaj i nijansa (bela i ostale svetle nijanse gotovo da ne žute)
- dobra elastičnost i tvrdoća
- odlična vremenska i svetlosna postojanost
- jednostavna primena
- postojanost na sredstva za čišćenje u domaćinstvu

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	modifikovano alkidno vezivo, rastvarač, pigment
NIJANSE	bela
NIJANSIRANJE	TESSAROL emajl
SJAJ	sjajan
GUSTINA	1,8 g / ml zavisno od nijanse
RAZREĐIVANJE	TESSAROL razređivač
PAKOVANJE	standardne nijanse: 0,75 l, 2,5 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU				
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
četka, valjak	po potrebi			
prskanje				
airless-bez vazdušno prskanje	/	isporučena	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 bara
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C			
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 3 sata, suvo na dodir 5 – 7 sati, međuslojni interval 16 sati U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.			
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednokratnom nanošenju 10 – 12 m ² / l Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste podloge, načina nanošenja i izabrane nijanse.			
ČIŠĆENJE PRIBORA	TESSAROL razređivač			

PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost kod drveta četinarara ne sme biti veća od 15 %, a kod listopadnog drveta 12%. Suvu podlogu prebrusimo i očistimo, a **NITRO razređivačem** odstranimo vosak, smolu i masnoću.

Metalne i čelične podloge

Rđu odstranimo mehanički, a masnoće i ostale nečistoće **NITRO razređivačem**.

Obnova starih površina

Neštećene površine očistimo i prebrusimo, a oštećene površine odstranimo u celosti.



PREMAZNI SASTAVI

PODLOGA		PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
DRVO	unutra	brušenje, odstranjivanje nečistoće	/	1x TESSAROL osnovna boja za drvo	2x TESSAROL professional emajl
	spolja		1x BORI tankoslojna lazura s biocidom	2x TESSAROL osnovna boja za drvo	
METAL, ČELIK	unutra	odstranjivanje rđe i nečistoće	/	1x TESSAROL osnovna boja za metal	
	vani		2x TESSAROL osnovna boja za metal		
STARE POVRŠINE	unutra/ spolja	čišćenje, brušenje i odstranjivanje oštećenih delova	1x impregnacija ili 1 - 2x odgovarajući osnovni premaz		1 - 2x TESSAROL emajl professional

NAPOMENA

- Ako rđu odstranjujemo hemijskim sredstvima na osnovi kiseline (fosforne) površinu moramo temeljno isprati vodom, osušiti i tek potom naneti **TESSAROL osnovnu boju za metal** jer ostaci sredstva za čišćenje sprečavaju sušenje.
- **HELIOMIX** – kod slabo pokrivih nijansi preporučujemo primenu posebnog temelja.
- U slabo provetrenim prostorijama može se pojaviti jači miris organskih rastvarača. Zbog toga premaze na osnovi alkidnih veziva ne preporučujemo za bojenje unutrašnjih delova nameštaja.
- Pri aplikaciji premaza preporučujemo brušenje prethodnog sloja finim brusnim sunđerima radi boljeg prijanjanja novog sloja i lepšeg konačnog izgleda.