



SPEKTRA Plus +

NAMENA

Zaštita i dekoracija unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.

Pogodan za bojenje svih vrsta mineralnih maltera, vlaknastocementnih ploča, betona, gipskartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- dobro pokrivanje
- zdravlju i okolini prihvatljiva boja
- jednostavno nanošenje
- lep izgled završnog filma boje
- širok izbor nijansi - **HELIOMIX**

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	stirenakrilatna kopolimerna disperzija, pigment, punila i posebni dodaci
NIJANSE BOJA	bijela , prema uzorcima boja HELIOMIX (Monicolor Nova 720)
NIJANSIRANJE	HELIOMIX
SJAJ	EN 13300 – mat
GUSTINA	1,50 – 1.65 kg/l
PERIVOST	nije periva
RAZREĐIVANJE	vodom do 15 %
HOS kategorija i granična vrednost	IIA(a), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 20 g/l
PAKOVANJE	2 l, 5l, 10 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU	
NAČIN NANOŠENJA	valjak, četka, prskanje
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost zraka 65%)	suvo i pogodno za nanošenje sledećeg sloja nakon 4 – 6 sati
IZDAŠNOST	teoretska: pri dvoslojnom nanošenju 5 – 6 m ² s 1 l boje Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA PODLOGE

S podloge odstranimo prašinu, labave deliće i ostale nečistoće. Stare premaze koji otpadaju odstranimo. Veće pukotine i oštećene dijelove podloge zapunimo odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. Slijedi impregniranje **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**. Prije početka bojenja podloga mora biti suha i čvrsta.

Zidne površine zagađene plesnima i algama pre bojenja premažemo **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Nakon što se zidovi osuše plesni mehanički odstranimo. Boji dodamo **SPEKTRA zaštitu od plesni** koja duže vremena sprečava rast mikroorganizama ili kao završni premaz primenimo **SPEKTRA zidnu boju za kuhinje i kupatila**.

Mrlje od nikotina, izliva vode, katrana, vodorastvornih olovaka,... premažemo **SPEKTRA antinikotinskom bojom** koja je već završni premaz. Zdrave i neispucane podloge premazane glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili diperviznim bojama očistimo i izbrusimo brusnim papirom (br. 150).



PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA	ZAGLAĐIVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nova nebojena podloga - krečnocementni malteri - gipskartonske ploče - beton i ostale neporozne podloge		1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x SPEKTRA unutrašnji kit (po potrebi)	2x SPEKTRA Plus +
Podloga bojena disperzijskim bojama - više slojeva upijajućih neperivih premaza - gladki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, odstranjivanje nevezanih delova, popravak oštećenih mesta čišćenje, brušenje	1x SPEKTRA akrilna impregnacija	2x SPEKTRA unutrašnji kit (po potrebi)	

NAPOMENE

- Pre upotrebe boju dobro promešajte
- Vreme sušenja u uslovima nižih temperatura i više relativne vlažnosti vazduha se produžava.
- Ako boju razređujete većom količinom vode nego što je propisano, pokrivost filma boje se u odgovarajućem odnosu smanji.