



SPEKTRA unutrašnja periva zidna boja



NAMENA

Za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.

Pogodna za bojenje svih vrsta mineralnih maltera, vlaknastocementnih ploča, betona, gipskartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- zdravlju i okolini prihvatljiva boja,
- periva po EN 13 300 (DIN 53778-W)
- ne sadrži otapala
- jednostavno nanošenje
- bogat izbor nijansi - **HELIOMIX**

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	VOC free stirenakrilatna disperzija, pigment, punila i posebni dodaci
NIJANSE	bela, više hiljada nijansi prema uzorku boja HELIOMIX
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama prihvatljivim za boje na vodenoj osnovi do 3% i disperzijskim bojama pogodnim za nijansiranje; HELIOMIX
SJAJ	EN 13300 - mat
GUSTINA	1,5 kg/l
PERIVOST	EN 13300 - razred 3-4 (DIN 53778-W)
PAROPROPUSNOST s_d	0,046 m
RAZREDIVANJE	vodom 5 - 15 %
HOS kategorija i granična vrednost	IIA(a), 75 g/l (2008), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 30 g/l
PAKOVANJE	bijela: 5 l i 15 l; HELIOMIX : 2 l, 5 l i 10 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU	
NACIN NANOŠENJA	valjak, četka, prskanje
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo i za nanošenje sledećeg sloja nakon 4 - 6 sati
IZDAŠNOST	teoretska: pri dvoslojnom nanošenju 5 - 7 m ² / l Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA PODLOGE

S podloge odstranimo prašinu, labave delove i ostale nečistoće. Stare premaze koji otpadaju odstranimo. Veće pukotine i oštećene delove podloge zapunimo odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. Sledi impregniranje **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**. Pre početka bojenja podloga mora biti suva i čvrsta.

Zidne površine zagađene plesnima i algama pre bojenja premažemo **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Nakon što se zidovi osuše plesan mehanički uklonimo. **SPEKTRA unutrašnjoj perivoj zidnoj boji** dodamo **SPEKTRA zaštitu od pjesni** koja duže vreme sprečava razvoj mikroorganizama, ili kao završni premaz primenimo **SPEKTRA zidnu boju za kuhinje i kupaonice**.

Mrlje od nikotina, izliva vode, katrana, vodorastvornih olovaka, ..., premažemo **SPEKTRA antinikotinskom bojom** koja je ujedno i završni premaz.

Zdrave i neispucane podloge, bojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzionim bojama očistimo i izbrusimo brusnim papirom (br. 150).



PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA	ZAGLAĐIVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nova nebojena podloga - produžni malteri - gipskartonske ploče - beton i ostale neporozne podloge		1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x SPEKTRA unutrašnji kit (po potrebi)	min. 2x SPEKTRA unutrašnja periva zidna boja (u zavisnosti od nijanse)
Podloga ličena disperzijskim bojama - više slojeva upojnih, neperivih premaza - gladki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, odstranjivanje nevezanih delova popravak oštećenih mesta čišćenje, brušenje	1x SPEKTRA akrilna impregnacija		

NAPOMENE

- Pre upotrebe boju temeljito promešajte. Vreme sušenja se u uslovima nižih temperatura i više relativne vlage vazduha produžava.
- Temelji
 Pokrivost **SPEKTRA unutarne perive zidne boje** u žarko crvenim, žutim, narančastim, bordo i zelenim nijansama je slabija i zato dva sloja nisu dovoljna. Pre nanošenja boje u odabranoj nijansi (2 - 3 sloja) preporučujemo nanošenje jednog sloja toniranog temelja. Za lep izgled premaza potrebna je precizna aplikacija.