



## IDEAL 2K kiselinski lak za parket

### NAMENA

Za zaštitu parketa i drugih drvenih predmeta u stambenim prostorijama gde je tlo izloženo normalnom habanju.

### SVOJSTVA

- dobra mehanička i hemijska svojstva
- elastičnost i dobra abrazivna otpornost
- otpornost na rastvarače i vodu
- jednostavan rad
- ekonomičnost

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	alkidno - aminsko vezivo
ODNOSI MEŠANJA	lak (komponenta A) : kontakt (komponenta B) = 10:1
VREME UPOTREBE SMESE	16 sati
SJAJ	sjaj, polumat
GUSTINA	0,99 g / ml
SUVA MATERIJ	45%
MEĐUSLOJNI INTERVAL	4 - 8 sati, zavisno od uslova
RAZREĐIVANJE	<b>IDEAL razređivač za 2K kiselinski lak za parket</b>
PAKOVANJE	komplet za 20m <sup>2</sup> (5 l laka, 0,5 l kontakta, 1 l <b>IDEAL razređivača za 2K kiselinski lak za parket</b> ) za profesionalnu upotrebu: 10 l lak (sjajni), 1 l kontakt, 1 l razređivač
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +25°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU		
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4mm)
četka, valjak	po potrebi do 3%	30s
USLOVI RADA	temperatura laka, vazduha i površine +15°C do +25°C i relativna vlažnost vazduha 40 - 70%	
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 20 min., suvo za nanošenje sedećeg sloja 4 - 8 sati, potpuno suvo za upotrebu 48 sati U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.	
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednom nanošenju 8 - 10m <sup>2</sup> / 1 l Praktična potrošnja zavisi od obradenosti i vrste drveta kao i načina nanošenja.	
ČIŠĆENJE PRIBORA	<b>IDEAL razređivač za 2K kiselinski lak za parket</b> ili <b>IDEAL sredstvo za čišćenje pribora</b>	

### PRIPREMA PODLOGE

#### Drvena podloga

Vlažnost parketa mora biti između 8% i 10%. Parket mora biti mašinski prebrusiti i temeljno očišćen od prašine i ostalih nečistoća. Površina se međuslojno brusi brusnim papirom ili brusnom mrežicom br. 150 - 180.

#### Obnova starog parketa

Stari lak odstranimo u celosti. Površina se međuslojno brusi brusnim papirom ili brusnom mrežicom br. 150 - 180.

### PRIPREMA LAKA

Lak i kontakt zamešamo u čistoj i suvoj, staklenoj ili plastičnoj, posudi u zapreminskom odnosu 10:1.

Smesu je potrebno dobro homogenizovati.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	PRIPRAVA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
parket, brodski pod, neobrađeno drvo	suv parket mašinski prebrusiti i potpuno očistiti od nečistoće	1x <b>IDEAL temelj za kiselinske lakove</b>	3x <b>IDEAL 2K kiselinski lak za parket</b>
		/	3 - 4x <b>IDEAL 2K kiselinski lak za parket</b>
stari parket	stari lak u celosti odstraniti	1x <b>IDEAL temelj za kiselinske lakove</b>	3x <b>IDEAL 2K kiselinski lak za parket</b>
		/	3 - 4x <b>IDEAL 2K kiselinski lak za parket</b>



#### NAPOMENA

- Prirodno drvo, nezavisno od laka, pod uticajem svetlosti promeni boju.
- Kad se radi o obradi parketa od egzotičnih i nepoznatih vrsta drveta, radi uticaja laka na nijansu parketa, treba na manjoj površini napraviti probu.
- Kod masnih i smolavih vrsta drveta (tik) kao i kod obojenih vrsta drveta (lapacho, padaouk...) preporučujemo upotrebu **IDEAL 2K poliuretanskog laka za parket**.
- Lak čistimo vlažnom krpom i blagim sredstvima za čišćenje parketa 2 nedelje posle nanošenja, nakon tog vremena namestimo i nameštaj, a nakon 3 - 4 nedelje postavimo tepihe.
- Životni vek laka ćemo produžiti ako ga povremeno premažemo vodenom emulzijom voska ili sličnog sredstva za negu parketa.