



IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket DS

NAMENA

Osnovni lak kod lakiranja **IDEAL 2K poliuretanskim lakom za parket DS**.

SVOJSTVA

- temeljni dvokomponentni lak
- brzo sušenje
- jednostavno brušenje
- zapunjavanje pora
- izolacija površine i sprečavanje izbijanja ekstraktivnih supstanci na površinu završnog laka

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	poliuretansko vezivo
ODNOSI MEŠANJA	Lak (komponenta A) : očvršćivač (komponenta B) = 1:1
UPOTREBLJIVOST SMESE	2 sata
GUSTINA	0,96 g / ml
MEĐUSLOJNI INTERVAL	2 – 24 sata, zavisno od uslova
RAZREĐIVANJE	/
EU VOC kategorija i granice	IIA(j), 500 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 500 g/l
PAKOVANJE	10 l lak, 10 l očvršćivač
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način skladišten (temperatura od +5°C do +25°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. Očvršćivač je osetljiv na vlažnost vazduha i treba ga čuvati u dobro zatvorenoj punoj posudi.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU		
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)
Lopatica, kratkodlaki valjak	nije potrebno	18 – 20 s
USLOVI RADA	temperatura laka, vazduha i podloge od +15°C do +25°C i relativna vlažnost vazduha 40 – 70 %	
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost vazduha 65%)	suvo na prašinu cca. 20 minuta, suvo za nanošenje sledećeg sloja 2 – 24 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme se sušenja produžava.	
IZDAŠNOST	teoretska: s 1 l pri jednom nanošenju lopaticom 18 – 22 m ² s 1 l pri jednom nanošenju valjkom 8 – 10 m ² Praktična potrošnja zavisi od stepena obradenosti i vrsti drva kao i načina nanošenja.	
ČIŠĆENJE PRIBORA	IDEAL sredstvo za čišćenje pribora	

PRIPREMA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost parketa mora biti između 8 – 10 %. Parket mora biti mašinski izbrušen i temeljno očišćen od prašine i ostalih nečistoća. Osnovni lak prebrusimo brusnom mrežicom br. 120 – 150 i nakon toga nanesimo sloj završnog laka.

Obnova starog parketa

Stari lak odstranimo u celosti. Međuslojno brušenje obavimo brusnom mrežicom br. 120 – 150

PRIPREMA LAKA

Lak i očvršćivač pripremimo u zapreminskom odnosu 1:1. Smesu pre lakiranja temeljno promešamo i homogenizujemo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
parket, brodski pod, neobrađeno drvo	suvi parket mašinski izbrusiti i svu nečistoću očistiti	1x IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket DS	2 x IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS
stari parket	stari lak odstraniti u celosti	1x IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket DS	2 x IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS