



## IDEAL tečnost za fugovanje DS

### NAMENA

Za kitovanje parketa pre lakiranja lakovima robne marke **IDEAL**.

### SVOJSTVA

- tečnost za pripremu kita s finom drvenom prašinom
- za zapunjavanje pora i manjih fugi
- jednokomponentna
- brzo sušenje

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	na osnovi nitroceluloze
GUSTINA	0,9 g / ml
SUHA MATERIJA	18 - 20 %
MEĐUSLOJNI INTERVAL	2 - 4 sata, zavisno od uslova, veličine fugni i površine prostora
RAZREĐIVANJE	/
EU VOC kategorija i granice	IIA(h), 750 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 750 g/l
PAKOVANJE	1 l, 5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način skladišten (temperatura od +5°C do +25°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTE ZA UPORABU		
NACINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4 mm)
Lopatica		cca. 100 s
USLOVI RADA	temperatura tečnosti, vazduha i podloge od +15°C do +25°C i relativna vlažnost vazduha 40 - 70 %	
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost vazduha 65 %)	suvo na prašinu cca. 20 minuta, suvo za nanošenje sledećeg sloja 2 - 4 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme se sušenja produžava, a zavisi od veličine fuga i površine prostora.	
IZDAŠNOST	teoretska: s 1 l pri jednom nanošenju 8 - 10 m <sup>2</sup> Praktična potrošnja zavisi od veličine fuga, vrste drveta i načina nanošenja.	
ČIŠĆENJE PRIBORA	<b>IDEAL sredstvo za čišćenje pribora</b>	

### PRIPREMA PODLOGE

#### Drvena podloga

Vlažnost parketa mora biti između 8-10 %.

Parket mora biti mašinski izbrušen i temeljno očišćen od prašine i ostalih nečistoća.

#### Obnova starog parketa

Stari lak odstranimo u celosti.

### PRIPREMA KITA

**IDEAL tečnost za fugovanje** zamešamo s finom drvenom prašinom koja nastane kod zadnjeg brušenja parketa. Nepravilnosti na parketu kitujemo s tako pripremljenim kitom. Parket prebrusimo brusnom mrežicom br. 120 - 150 da ostatak kita potpuno odstranimo.

### PREMAZNI SISTAVI

PODLOGA	PRIPREMA	KITOVANJE	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
parket, brodski pod, neobrađeno drvo	suvi parket mašinski prebrusiti i očišćiti od svih nečistoća	1x <b>IDEAL tečnost za fugovanje DS</b>	1x <b>IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket DS</b>	2x <b>IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS</b>
stari parket	stari lak odstraniti u celosti	1x <b>IDEAL tečnost za fugovanje DS</b>	1x <b>IDEAL 2K poliuretanski osnovni lak za parket DS</b>	2x <b>IDEAL 2K poliuretanski lak za parket DS</b>