



## IDEAL osnovni vodeni lak za parket

### NAMENA

Osnovni lak kod lakiranja **IDEAL 2K poliuretanskim vodenim lakom za parket** ili **IDEAL vodenim lakom za parket VAL**.

### SVOJSTVA

- osnovni jednokomponentni lak
- brzo sušenje
- bez neprijetnog mirisa
- ekološki podoben
- zapunjavanje pora

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	poliuretanska disperzija
GUSTINA	1,04 g / ml
SUVA MATERIJA	30 %
MEĐUSLOJNI INTERVAL	2 - 4 sata, zavisno od uslova
RAZREĐIVANJE	voda
PAKOVANJE	5 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5°C do +25°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. <b>ČUVATI OD SMRZAVANJA!</b>

UPUTSTVO ZA UPOTREBU		
NAČINI NANOŠENJA	razređivanje	viskoznost (DIN 4mm)
nerđajuća čelična lopatica, valjak	nije potrebno, možemo umešati drvnu prašinu	15 - 18s
USLOVI RADA	temperatura laka, vazduha i površine od +18°C do +22°C i relativna vlažnost vazduha 50 - 70%	
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo na prašinu ca. 20 min., suvo za nanošenje sledećeg sloja 2-4 sata U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.	
IZDAŠNOST	teoretska: pri jednom nanošenju 8 - 10 m <sup>2</sup> / 1 l Praktična potrošnja zavisi od obrađenosti i vrste drveta i načina nanošenja.	
ČIŠĆENJE PRIBORA	<i>vodom odmah nakon upotrebe, a već osušen lak <b>NITRO razređivačem</b></i>	

### PRIPREMA PODLOGE

#### Drvena podloga

Vlažnost parketa mora biti između 8% i 10%. Parket mora biti mašinski prebrušen i temeljno očišćen od prašine i ostalih nečistoća. Površina se međuslojno brusi brusnim papirom ili brusnom mrežicom br. 180.

#### Obnova starog parketa

Stari lak odstranimo u celosti. Površina se međuslojno brusi brusnim papirom ili brusnom mrežicom br. 180.

### PRIPREMA LAKA

Pre lakiranja lak treba dobro promešati

### PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	PRIPREMA	OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
parket, brodski pod, neobrađeno drvo	suvi parket mašinski prebrusiti i potpuno očistiti od nečistoće	1x <b>IDEAL osnovni vodeni lak za parket</b>	3 - 4x <b>IDEAL 2K poliuretanski vodeni lak za parket</b> ili 3 - 4x <b>IDEAL vodeni lak za parket VAL</b>
stari parket	stari lak u celosti odstraniti	1x <b>IDEAL osnovni vodeni lak za parket</b>	3 - 4x <b>IDEAL 2K poliuretanski vodeni lak za parket</b> ili 3 - 4x <b>IDEAL vodeni lak za parket VAL</b>