



SPEKTRA latex (mat)

NAMENA

Za zaštitu i dekoraciju vrlo opterećenih unutrašnjih zidnih površina u predsobljima, hodnicima, predvorjima, stepeništima (vrtiči, bolnice, škole) i ostalim prostorijama.

Pogodna je za farbanje svih vrsta mineralnih podloga, vlaknocemetnih ploča, betona, gipskartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnatih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- mat izgled premaza
- visoka perivost
- ne sadrži otapala
- jednostavno čišćenje
- otpornost na hemikalije
- bogat izbor nijansi boja – **HELIOMIX**

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	VOC free stirenakrilatna disperzija, pigment, punila i posebni dodaci
NIJANSE	Bela B1, više hiljada nijansi prema uzorku boja HELIOMIX
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama namenjenim za boje na vodenoj osnovi do 3%, i disperzijskim bojama pogodnim za nijansiranje; HELIOMIX
SJAJ	EN 13300 – mat
GUSTINA	1,4 ± 0,1 kg/l
PERIVOST	EN 13300 – razred 1-2 (DIN53778-S)
PAROPROPUSNOST s_d	0,085 m
RAZREĐIVANJE	vodom; 1. sloj: do 20 %; 2. sloj: do 10 %
HOS kategorija i granična vrednost	IIA(a), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 30 g/l
PAKOVANJE	2 l i 10 l
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način skladišten (temperatura od +5°C do +35°C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU	
NAČIN NANOŠENJA	valjak, četka, kompresor
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5°C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vla. 65%)	suvo i za nanošenje sledećeg sloja nakon 4 – 6 sati
IZDAŠNOST	teoretska: pri dvoslojnom nanošenju 7 – 9 m ² / 1 l Praktična potrošnja zavisi od upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE PRIBORA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA PODLOGE

S podloge odstranimo prašinu, slabo vezane delove i ostale nečistoće. Stare premaze koji otpadaju odstranimo. Veće pukotine i oštećene delove podloge zapunimo odgovarajućim materijalima na mineralnoj osnovi. Sledi impregniranje **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**. Pre početka farbanja podloga mora biti suva čista i čvrsta.

Zidne površine zagađene plesnima i algama prije bojenja premažemo **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Nakon što se zidovi osuše plesni mehanički odstranimo. **SPEKTRA latexu (mat)** dodamo **SPEKTRA zaštitu od plesni** koja duže vreme sprečava razvoj mikroorganizama, ili kao završni premaz primenimo **SPEKTRA zidnu boju za kuhinje i kupatila**.

Mrlje od nikotina, vode, katrana, vodorastvornih boja, olovaka..., premažemo **SPEKTRA antinikotinskom bojom** koja je ujedno i završni premaz.

Zdrave i neispucane podloge, obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzijskim bojama očistimo i izbrusimo brusnim papirom (br. 150)



PREMAZNI SISTEMI

PODLOGA	PRIPREMA PODLOGE	IMPREGNACIJA	ZAGLAĐIVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nova nefarbana podloga - produžni malteri - gipskartonske ploče - beton i ostale neporozne podloge		1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x SPEKTRA unutrašnji kit (po potrebi)	min. 2x SPEKTRA latex mat (u zavisnosti od nijanse)
Podloga bojena disperzijskim bojama - više slojeva upijajućih, neperivih premaza - gladki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, odstranjivanje nevezanih delova, popravak oštećenih mesta čišćenje, brušenje	1x SPEKTRA akrilna impregnacija	2x SPEKTRA unutrašnji kit (po potrebi)	

NAPOMENE

- Vreme sušenja u uslovima nižih temperatura i više relativne vlažnosti vazduha, adekvatno se produžava.
- Pre upotrebe boju dobro homogenizujemo.
- Ako boju razređujete više nego što je preporučeno pokrivost filma boje srazmerno se smanjuje.
- Krajnji izgled filma zavisi od podloge. Budući da se gladak film postiže na izravnanim i glatkim zidnim površinama preporučujemo pripremu istih sa **SPEKTRA unutrašnjim kitom** (dvoslojno nanošenje s međuslojnim i završnim brušenjem).
- **PREDBOJE ZA NIJANSE NA BAZI B3 SA ***
 Pokrivnost **SPEKTRA latexa (mat)** u intezivnim crvenim, žutim, narančastim, bordo i zelenim nijansama slabija je i zato dva sloja nisu dovoljna. Pre nanošenja boje u odabranoj nijansi (2 - 3 sloja) preporučujemo nanošenje jednog sloja tonirane predboje. Za lep izgled premaza neophodna je precizna aplikacija.
- Otpornost filma premaza na odabrano sredstvo za čišćenje proverite pre njegove upotrebe na manje vidljivom delu zidne površine.
- Pokrivnost **SPEKTRA latexa mat** kod živih – čistih nijansi može biti slabija, tako da dva sloja nisu dovoljna. Preporučujemo nanošenje jednog sloja svetlije nijanse koja ima bolju pokrivnost, pre nanošenja boje u izabranoj nijansi (2 do 3 sloja). Za lep izgled premaza potrebna je precizna aplikacija.